



PRODUCTO: SOLDADURA DE PLATA AU-40

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%PESO)

	Ag	Cu	Zn	Cd	Ni	Sn	P	Otros
	39-41	18-20	20-22	18-22				0.15
CAS No.	7440-22-4	7440-50-8	7440-66-6	7440-43-9				

OTRAS DESIGNACIONES

DIN: L-Ag40Cd

PROPIEDADES

Temperatura solidus:	595 °C
Temperatura liquidus:	630 °C
Temperatura de trabajo para soldar:	610 °C
Densidad:	9.3 g/cm ³
Resistencia a la tensión de la junta de soldadura (DIN 8525-1):	402 – 500 MPa
Conductividad eléctrica:	14 m/Ωmm ²

FORMAS DISPONIBLES

Rollos y Varillas de 1/32, 1/16, 3/32, 1/8 de pulgada y medidas especiales a petición del cliente.

APLICACIONES

Se emplea para soldar metales ferrosos y no ferrosos, como aceros y fundiciones de hierro maleables, aceros inoxidable, cobre, aleaciones de cobre, níquel, aleaciones de níquel, tungsteno y combinaciones entre estos metales.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Contiene cadmio, puede producir humos tóxicos y se recomienda una ventilación adecuada para evitar la inhalación de gases y humos de soldado.